

- 概述:** 老人牌水性丙烯酸底漆 18100 是一种水性丙烯酸乳胶漆，具有良好的防腐性能。特别适用于刷涂/滚涂施工。若要求用无空气喷涂施工和更好的防腐性能，推荐用老人牌水性丙烯酸厚浆型底漆 18030。
- 用途:** 在水性涂料配套中作为修补底漆，用于作为底漆涂用于轻度至中等腐蚀环境下的钢结构的内部和外部涂装，也可用于轻微腐蚀性环境下的热浸镀锌钢板、铝板和不锈钢板表面。
- 使用温度:** 干燥条件下，最高使用温度：120°C。
- 认证:** 当用作指定的涂层配套时，被认可为低火焰传播材料，更多细节请在 www.Hempel.com 上参考“Declaration of Conformity”。

物理参数:

- 颜色/色号:** 白色/10000 (其它颜色请参考列表)
- 漆面:** 平光
- 体积固体含量:** 47±2%
- 理论涂布率:** 15.7 米²/升-30 微米
- 闪点:** 无
- 比重:** 1.3 千克/升
- 表干:** 约 1 小时 (20°C)
- 指触干:** 约 2 小时 (20°C)
- 挥发性有机化合物含量(V.O.C):** 61 克/升

施工说明:

- 施工方法:** 刷涂/滚涂
- 稀释剂(最大体积):** 清水 (5%)
- 工具清洗:** 清水 (参考另外的施工指导)
- 漆膜厚度:** 湿膜:75 微米
干膜:30 微米
- 重涂间隔:** 见下页备注

- 安全:** 小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的注意事项。此外，还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。

表面处理:	见另外的老人牌水性丙烯酸施工指导。
施工条件:	见另外的老人牌水性丙烯酸施工指导。
加涂油漆:	根据指标要求, 推荐配套为: 老人牌水性丙烯酸磁漆 58100。
备注:	漆膜厚度/稀释: 可根据使用目的和部位使用非推荐漆膜厚度。这将改变涂布率并影响干燥时间和重涂间隔。正常干膜厚度范围为 30-40 微米。使用刷子/滚筒施工, 并没有太多的限制。请使用合成纤维制成的刷子, 马海毛或毛毡制成的滚筒。 重涂: 无最大重涂间隔, 但在污染大气环境暴露后应用高压淡水清洗掉累积的污染物, 任其自干。
注意:	本品仅适用于专业用途。
公布日期:	2017 年 2 月-1810010000